



Клей для стеновых покрытий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовый к применению клей для приклеивания на стены тонких облицовочных материалов из ПВХ и пено-ПВХ в сухих и влажных помещениях. Подходит для приклеивания виниловых и структурных обоев на бумажной основе, текстильных и стеклообоев, обоев под окраску, швов внахлестку и для оклеивания обоями поверхностей из ПВХ

СВОЙСТВА

- не окрашивает облицовку
- легко наносится
- влагостойкий клеевой шов
- хорошая начальная адгезия
- готовый клей, не требует времени для растворения, без комков
- не горючий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

связующее	ПВА-дисперсия
растворитель	вода
плотность	ок. 1,05 кг/л
время открытой выдержки	0 (немедленное приклеивание)
время для работы	15-20 мин., в зависимости от типа поверхности
расход	4 м ² /л


УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

- температура помещения, клея и склеиваемого материала не ниже +15° С
- Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ОБЛИЦУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Облицуемая поверхность должна быть сухой, ровной, прочной и чистой. Неровности выравниваются шпатлевкой и шлифуются. Сильно впитывающие поверхности предварительно обрабатываются этим же клеем разбавленным водой в соотношении 1 часть клея на 3 части воды. При склеивании на волокнистую плиту, прикрепление производится по сеточной стороне. При склеивании обоев из винила на цветную, окрашенную поверхность, на облицовке могут появиться изменения цвета, независящие от клея.

ИНСТРУМЕНТ



Валик или шпатель

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОБОИ ИЗ ВИНИЛА НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ:

Клей наносится валиком на обратную сторону обоев. Дать промокнуть в течение 5-10 минут, обои не складывать в середине пополам. Обои положить в стыковой шов.

ДРУГИЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ОБЛИЦОВКИ:

Клей наносится валиком или шпателем на стену на ширину 1-3 полосы обоев одновременно, или на обратную сторону облицовки. Приклеивание производится методом мокрого приклеивания и облицовку положить в стыковой шов или швы заделать ножом на стене.

Свежие пятна клея удалить смоченной тряпкой или губкой и рабочие инструменты очистить прохладной водой.

Толщина гомогенной пластмассовой облицовки не должна превышать 1 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать ненужного контакта кожи со свежим продуктом. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Сушить свежие остатки продукта, сухой клей можно вывозить на свалку.

Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

УПАКОВКА

5 и 15 л

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре не ниже +1°С, в плотно закрытой оригинальной упаковке. После длительного хранения перемешать перед применением.