

KIILTO SOLID

Клей для паркета

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для приклеивания мозаичного и мелкого паркета, а также пробки под ними, особенно когда дерево легко реагирует с влажностью (напр. бук и ясень) или нужно обеспечить неподвижность деревянного паркета из-за влажности.

ОБЛИЦУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Бетон с затиркой поверхности стальной фасонной гладилкой и невыровненный бетон, фанера, ДСП, плитка из пробки, деревянный пол. Частичное выравнивание по 1-2 м² можно производить раствором Тасорапид. Облицуемая поверхность должна быть сухой, ровной, прочной и чистой.

СВОЙСТВА


- * сразу готов к применению
- * эластичный клеевой шов
- * шов стабильный при старении
- * высокое содержание сухого вещества
- * низкое содержание воды
- * быстро схватывает

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Растворитель	вода
Удельный вес	ок. 1,15 кг/л
Огнеопасность	неогнеопасный
Морозостойкость	замерзает (клеевой шов выдерживает холод)
Самая низкая рабочая температура	+ 15°C

РАСХОД

2 - 3 м²/л



ЗУБЧАТОСТЬ ШПАТЕЛЯ

ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ ВЫДЕРЖКИ

0 мин. (немедленное приклеивание)

ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ

10-20 мин.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Клей наносится на облицуемую поверхность ровным слоем зубчатым шпателем, но только на такую часть, которую можно успеть покрыть паркетом, пока клеевая поверхность является свежей. Паркетные планки прижимаются к подоснове. После приклеивания проверить, стуча, что паркет повсюду прикреплен к поверхности. Между неподвижными конструкциями, как напр. стенами и паркетом оставить зазор шириной 10-15 мм.

Шлифование паркета рекомендуется производить не раньше, чем через 3-6 суток после приклеивания.

КНЛТО SOLID

Клей на для паркета

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ

Температура помещения, клея и облицовки +18...20°C
Влажность поверхности - дерево 8...12 %
- бетон не более 2,5 весовых % или
ниже 80 % отн. влажности

При склеивании температура должна быть нормальной для данного помещения. Как облицовку, так и клей оставляют стоять до того, как они не будут иметь одинаковую с комнатной температуру.

Существующие условия, как напр. температура помещения, клея и облицовки, влажность и качество облицуемой поверхности, а также количество клея, сильно влияют на время схватывания и высыхания. Поэтому указанные цифровые данные можно считать только исходными.

УПАКОВКА

15 л пластмассовое ведро

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта кожи со свежим продуктом. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена на рабочем месте. Закрывать упаковку сразу после работы. Беречь от детей. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Сушить свежие остатки продукта, сухой клей можно отвезти на свалку. По просьбе о продукте выдается отдельный паспорт по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном помещении, не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке. После длительного хранения перемешать перед использованием .

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации, тел. +358 (0)2 07 710 100.