

KILTO STANDARD

КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА

Дисперсионный клей на основе ПВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей на основе ПВА для приклеивания мозаичного, штучного паркета и пробки для звукоизоляции. Применяется также для приклеивания фанеры на бетонное основание, с предусмотренным механическим креплением к основанию (дюбелями).

ОБЛИЦУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Бетон с затиркой поверхности стальной фасонной гладилкой, выровненная раствором поверхность, фанера с деревянной поверхностью, ДСП. Для выравнивания мозаичного паркета подойдет Фиберфлекс волоконная шпаклевка для пола. Облицуемая поверхность должна быть сухой, ровной, прочной и чистой.

СВОЙСТВА

- готов к применению
- эластичный клеевой шов
- стабилен при старении
- быстро схватывает

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Растворитель	вода
Плотность	ок. 1,2 кг/л
Время открытой выдержки	0 мин. (немедленное приклеивание)
Время для работы	10-20 мин., в зависимости от типа поверхности
Расход	2-3 м ² /л


УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

- температура помещения, клея и склеиваемого материала не ниже +18° С
- влажность паркета – не более 8%
- относительная влажность воздуха – не более 80%.

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ИНСТРУМЕНТ

Зубчатый шпатель



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Клей наносится на облицуемую поверхность ровным слоем зубчатым шпателем, но только на такую часть, которую можно успеть покрыть паркетом, пока клеевая поверхность является свежей. Паркетные планки прижимаются к основе. После приклеивания проверить, стуча, что паркет повсюду прикреплен к поверхности. Между неподвижными конструкциями, как напр. стенами и паркетом оставить зазор шириной 10-15 мм. Шлифование паркета рекомендуется производить не раньше, чем через 6 суток после приклеивания.

KILTO STANDARD

КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА

Дисперсионный клей на основе ПВА

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Избегать попадания свежего продукта на кожу. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена на рабочем месте. Закрывать упаковку сразу после работы. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Сушить свежие остатки продукта, сухой клей можно вывозить на свалку. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

УПАКОВКА 15 л

ХРАНЕНИЕ Хранить при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке. После длительного хранения перемешать перед применением.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в наш отдел технической информации.