



STRONG

СРЕДСТВО ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ШВОВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальное упрочняющее вещество добавляемое в затирки для швов, производства Киилто. Способствует увеличению прочности, эластичности, адгезии, водо- и атмосферостойкости.

СВОЙСТВА

- улучшает прочность и эластичность шва
- уплотняет шов
- передозировка затрудняет очистку плиток
- устойчиво к щелочи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее	Поливинилацетат с добавлением акрила
Разбавитель	Вода
Удельный вес	1,0 кг/л
Огнеопасность	неогнеопасное
Морозостойкость	замерзает (после затвердевания морозостойко)
Условия для работы	температура воды, раствора и окружающей среды – не ниже +5 °С

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Средство для упрочнения швов Strong смешивается предварительно с водой в количестве, указанном в таблице:

<i>Затирка для швов Kiilto Saumalaasti</i>	20 кг	10 кг	3 кг
Вода	5,4 л	2,7 л	0,80 л
<i>Средство для упрочнения швов Strong</i>	1,0 л	0,5 л	0,15 л
<i>Kiilto клинкерная затирка</i>	20 кг	10 кг	3 кг
Вода	3,5 л	1,7 л	0,5 л
<i>Средство для упрочнения швов Strong</i>	0,8 л	0,4 л	0,12 л

В полученную смесь добавляется соответствующее количество (указано в таблице) затирки для швов *Kiilto Saumalaasti* или *Киилто клинкерной затирки*. Подробная инструкция по затирке швов указана в технических описаниях к затиркам.

Передозировка средства повышает адгезию раствора к поверхности плиток, что затрудняет их очистку после работы, также может значительно сократиться время работы со смесью.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УПАКОВКА

Не допускать попадания продукта на кожу.
Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

0,5 л

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении, при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.

После длительного хранения средство следует перемешать перед применением.