

UNO

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

УНО представляет собой однокомпонентный, **быстротвердеющий** паркетный лак, который применяется для лакирования паркетных и деревянных полов. Благодаря своим свойствам по трению и эластичности он особенно хорошо подходит для лакирования деревянных полов спортивных залов. Лакированным полом можно пользоваться через очень короткое время.

ДЕРЕВЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и других загрязнений.

СВОЙСТВА

- * выполняет требования по классификации М1 (в Финляндии)
- * быстро отвердевает
- * хорошая стойкость к износу и воздействию химикатов
- * легко наносится
- * хорошо выравнивается

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАнные

Степень глянца (Gardner 60°)	ок. 40 (полуглянец), ок. 70 (глянец)
Вязкость (DC4)	ок. 17 секунд
Содержание сухо́го вещества	ок.36-%
Удельный вес	ок. 1
Огнеопасность	неогнеопасный
Морозостойкость	замерзает

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ

Температура помещения, лака и дерева	+18...+22°C
Влажность дерева	7±2 % весовых
Отн. влажность воздуха	40-60 %

Существующие условия значительно влияют на окончательный результат лакирования и время высыхания лака.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необработанные и отшлифованные полы:

Щели пола заполняются шпатлевкой для паркета ПаСи или смесью грунтовочного лака УрПо и пыли от шлифования. Покрывается грунтовочным лаком УрПо 3 раза (см. инструкцию УрПо.) При необходимости производится промежуточное шлифование бумагой или сеточкой № 150 после нанесения первого слоя грунтовки. Наносится финишный лак УНО 2 - 3 раза с войлочным или мохеровым шпателем в направлении волокон дерева. С применением вышеуказанного метода работы окончательный расход паркетного лака УНО - 4-6 м²/л.

Лакированные на заводе или ранее при монтаже лакированные полы:

Пол тщательно очистить. Слегка отшлифовать шлифовальной бумагой № 100-180. Пыль от шлифования удаляется пылесосом и чистой смоченной тряпкой. Паркетный лак УНО наносится 1 раз шпателем из нержавеющей стали и 1-2 раза войлочным или мохеровым шпателем.

Внимание: полы, лакированные ранее масляным, уретановым или алкидным лаком необходимо отшлифовать до чистой древесины.

см. на обороте