

AKU DE LUX

ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Однокомпонентный, акрилатуретановый паркетный лак на водной основе, который применяется для лакирования паркета, деревянных полов и панелей в жилых помещениях.

СВОЙСТВА

- сертификат M1 по эмиссии поверхностных материалов
- однокомпонентный
- легко наносится
- хорошо выравнивается
- хорошая заполняющая способность
- высокое содержание сухого вещества
- хорошая стойкость к износу и воздействию химикатов
- подчеркивает натуральный цвет дерева
- содержит эффективную защиту против УФ
- безопасный при работе
- пожаробезопасный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее вещество	Акрилатуретан
Содержание сухого вещества	ок. 33%
Степень глянца (по Гарднеру 60°)	ок. 55 (полуглянцевый) ок. 35 (полуматовый)
Удельный вес	ок. 1
Высыхание и отверждение лака	
- при нанесении стальным шпателем:	15-30 мин.
- при нанесении флотексным шпателем или кистью:	ок. 2 часов (при +20°C и 50% относительной влажности)
через 1 - 2 суток лак выдерживает легкий износ, а окончательную прочность набирает через 2 недели.	
Расход	- ок. 10-14 м ² /л однократное нанесение флотексным шпателем - ок. 25 м ² /л однократное нанесение стальным шпателем

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Температура помещения, лака и древесины	+18...+24°C
Влажность древесины	7 ± 2 %
Относительная влажность воздуха	не более 70 %

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания лака. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

Флотексный, мохеровый, войлочный или стальной шпатель. Для неровных полов можно использовать кисть

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и других загрязнений. Лак тщательно перемешать перед применением, а затем дать отстояться в течении 30 минут.