

KESTOPREN

Контактный клей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный контактный клей для склеивания различных металлических и строительных профилей, например, плинтусов, углов, облицовочных плит, краевых планок для отделочных плит, накладок для ступеней. Пригоден для склеивания плиток из ПВХ, линолеума, ковровина, пробки, а также разных уплотнений, ламината, шпона, картона, резины, пластмассы, кожи, деревянных изделий и различных строительных плит (фанера, ДСП).

СВОЙСТВА

- влагостойкий
- легковоспламеняющийся

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

плотность	0,85 кг/л
связующее	полихлоропрен
теплостойкость	+ 90 °С
время открытой выдержки	15-45 мин.
время для работы	1 – 1,5 часа
расход	4 м ² /л (на одну сторону)

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

- температура помещения, клея и склеиваемого материала не ниже +15° С
- Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, гладкий шпатель

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Облицуемая поверхность должна быть сухой, прочной, ровной и чистой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Клей наносится кистью или шпателем без зубьев на обе склеиваемые поверхности. В зависимости от условий, дать клею высохнуть в течение 15-45 мин. Когда клеевая пленка почти сухая, склеиваемые поверхности изделий плотно прижимаются друг к другу. Схватывание происходит немедленно после прижатия. Клеевое соединение готово к эксплуатации, но прочность его в течении суток еще увеличивается. Во время нанесения клея и его высыхания категорически запрещается разводить открытый огонь. Следует соблюдать инструкции по обращению с легковоспламеняющимися веществами. Рекомендуется провести пробные приклеивания до склеивания изделий по всей поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт содержит легковоспламеняющиеся растворители. На рабочем месте должна быть предусмотрена хорошая вентиляция. Избегать попадания свежего продукта на кожу. Изолировать от источников запала, особенно от источников статического электричества и искрообразующего электрооборудования. Закрыть упаковку сразу после работы. Беречь от детей. Не выливать в канализацию. Незначительные количества свежего продукта высушиваются, сухой продукт можно отвезти на свалку. Большие количества продукта должны быть отправлены на мусоросжигательный завод по переработке сложных отходов для уничтожения.

Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

УПАКОВКА

1/3 л, 1 л, 3 л и 10 л

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре не ниже +1°С, в плотно закрытой оригинальной упаковке. После длительного хранения перемешать перед применением.



Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.