

ЕВРО ФАСАД фасадная краска**EURO FACADE**
Код S34-серия

Тип	Акриловая краска на растворителях.
Область применения	Предназначена для наружной окраски бетона, прочной цементно-известковой штукатурки, волокнисто-минеральных плит и других соответствующих каменных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой	3–6 м ² /л. На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также метод нанесения и условия при окраске.
Сухой остаток	Ок. 40 %.
Плотность	1,3 кг/л.
Сопротивление водяному пару (EN ISO 7783-2)	$S_{d,H_2O} < 0,5$ м.
Диффузное сопротивление двуокиси углерода	$S_{d,CO_2} < 50$ м.
Прочность сцепления (ISO 4624)	$> 1,5$ N / мм ² .
Атмосферостойкость	Хорошая, также в морской и промышленной среде.
Термостойкость	Температурный интервал эксплуатации покрытия: Готовое покрытие выдерживает температуры в интервале от -60 °С до +50 °С.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком, щеткой или распылением под высоким давлением. При нанесении распылением применять сопло 0,021”–0,023”, т.е. 0,530–0,580 мм. При необходимости, допускается разбавить до 10 %.
Время высыхания	От пыли 1–2 часа при температуре +23 °С и относительной влажности 50 %. Следующий слой можно наносить через 5 часов.
Степень блеска	Совершенно матовая.
База	КА, КВ и КС.
Цвет	Согласно каталогу «Тиккурила Фасад».
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Гарантированный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке 5 лет.
Тара	Базис КА 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л. Базис КВ 2,7 л, 9 л, 18 л. Базис КС 9 л, 18 л.

ЕВРО ФАСАД**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная подготовка****Необработанная поверхность:**

Новые бетонные поверхности и прочную цементно-известковую штукатурку очищают от грязи, посторонних включений и высолов. Бетонные блоки и цементно-известковую штукатурку можно окрашивать только после одного отопительного сезона. Залитые в опалубки бетонные поверхности обрабатывают механически, например, пескоструйкой, для придания им шероховатости и удаления стеклообразного, глянцевого цементного камня с поверхности. Цементный клей удаляют, например, пескоструйкой, механическим способом стальной щеткой или промывкой водой с песком под давлением. Новые волокнисто-минеральные плиты можно окрашивать только после полугодовой выдержки. Подложки с содержанием асбеста следует обработать с особой осторожностью. Предварительную обработку нельзя производить механическим пылящим методом очистки без эффективного респиратора.

Ранее окрашенные поверхности:

Отслаивающуюся краску на основе органического связующего снимают либо механически, либо химически составом для снятия краски с последующей промывкой горячей водой под давлением. Хрупкие и слабодержащиеся штукатурку и бетон удаляют. Трещины расшивают. Обнаруженную стальную арматуру очищают от ржавчины и дефекты заделывают ремонтными растворами "Финнсеко". Состояние швов бетонных блоков проверяют, дефекты устраняют.

Заделка дефектов на поверхности

Расшитые трещины, углубления и прочие неровности на бетонной поверхности выравнивают до уровня примыкающей поверхности подходящим ремонтным раствором "Финнсеко", а на оштукатуренной поверхности – цементно-известковым раствором. Отремонтированным участкам дают затвердеть перед окраской.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Нанесение желательно производить при плюсовых температурах, но краску можно наносить по сухой поверхности и при температуре до -20 °С. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80 %.

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением. Во избежание различий в оттенке для окраски сплошной площади запастись достаточным количеством краски одной партии изготовления. В случае, если применяют краски разных партий, рекомендуется окрасить места стыков смесью новой и старой партий (соотношение 1:1). Организовать работу так, чтобы стыки были в незаметном месте. Новые бетонные поверхности, цементно-известковую штукатурку, окрашенные ранее органическими красками поверхности и волокнисто-минеральные плиты грунтуют фасадной краской Евро Фасад, разбавленной растворителем Евро Фасад на 10 %. Окрашенные ранее цементной краской пористые поверхности грунтуют фасадной краской Евро Фасад, разбавленной растворителем Евро Фасад на 20 %. Окраску производят фасадной краской Евро Фасад, разбавленной растворителем Евро Фасад на 0–10%. При окрасочных работах рабочие швы проводят по линии конструктивных деталей, окон, швов блоков и т.д.

ЕВРО ФАСАД

Уход	Очистку производить не ранее, чем через месяц после окраски осторожной промывкой под давлением без применения моющих средств. На поверхности может остаться след от мытья, и поэтому рекомендуется отделить участок мытья по линиям конструкции для того, чтобы сделать его незаметным. Очистку от отдельных, не прилипших к поверхности загрязнений, производить сухой очисткой с помощью мягкой щетки или ткани, избегая натирания. Плесень устранить средством "Хомеенпойсто", после чего тщательно промыть поверхность чистой водой. Внимание! После применения "Хомеенпойсто" поверхность всегда нуждается в окраске.
Ремонтная окраска	Производить ремонтную окраску фасадной краской Евро Фасад или "Кивисил". Перед этим проверить состояние подложки и устранить возможные дефекты конструкции. Очистить поверхность от загрязнений промывкой под давлением без применения моющих средств. Плесень устранить, работая снизу вверх, разбавленным средством "Хомеенпойсто" (1 часть средства на 3 части воды). При необходимости, оставить воздействовать на 30 минут. Промыть поверхность чистой водой по направлению сверху вниз.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу".
ОХРАНА ТРУДА	Содержит уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. На "Евро Фасад" имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.
Изготовитель	ООО «Тиккурила» 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3 тел. (812) 380-3399, факс (812) 380-3833 e-mail: sales@tikkurila-spb.ru. www.tikkurila.ru ИНН 7816424590, КПП 784601001