

ГРАВЕЛ УНИ грунтовка фасадная универсальная

Код: M05 9400

Тип	Щелочестойкая акриловая фасадная грунтовка на растворителях (концентрат).
Область применения	<p>Применяется для грунтования пористых, водовпитывающих неокрашенных или ранее окрашенных мелящих каменных поверхностей под фасадные краски МИНЕРАЛ УНИ, МИНЕРАЛ СТРОНГ и МИНЕРАЛ ГАММА. Укрепляет мелящие поверхности, улучшает адгезию покрывной краски и повышает водоотталкивающие свойства подложки. Предназначена для грунтования штукатурки, силикатного кирпича и фиброцементных плит. Бетонные поверхности не требуют грунтования. Не применять на поверхности, окрашенные известковыми красками.</p> <p>Применяется для окраски фасадов жилых, промышленных, складских и т.п. помещений.</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	4-8 м ² /л в зависимости от пористости и шероховатости подложки, метода нанесения и условий окраски.
Плотность	Ок. 0,8 кг/л (ИСО 2811).
Разбавитель	МИНЕРАЛ растворитель. Перед применением грунтовку (концентрат) разбавляют растворителем МИНЕРАЛ в соотношении 1:1 по объему и тщательно перемешивают.
Способ нанесения	Наносится кистью, распылителем низкого давления или щеткой.
Время высыхания при +20 °С и относительной влажности 50 %	2-5 часов. Загрунтованную поверхность можно окрашивать фасадной краской на следующий день.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления.
Тара	10 л.

ГРАВЕЛ УНИ грунтовка фасадная универсальная**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	<p>Новую поверхность очищают от грязи, высолов и других посторонних включений стальной или жесткой щеткой или промывкой под давлением. Если высолы продолжают выступать, поверхность не грунтовать до устранения причины их появления. Если залитые в опалубку бетонные поверхности имеют глянцевый или стеклообразный вид, их следует обработать механически, например, пескоструйной очисткой для создания достаточной шероховатости. Также имеющийся на залитой поверхности цементный клей удаляют, например, пескоструйкой, стальной щеткой или гидropескопромывкой. Свежую штукатурку выдерживают до грунтования не менее одного месяца, а бетон – не менее двух месяцев.</p> <p>С ранее окрашенной поверхности удаляют слабодержащуюся отслаивающуюся краску и шпатлевку. Известковые, силикатные и кремнийорганические краски следует удалять полностью. Отремонтированные новой штукатуркой участки выдерживают не менее 1 месяца.</p> <p>Перед началом работ рекомендуется отработать на небольшом участке стены технологию подготовки поверхности, грунтования и окраски.</p>
Условия при окраске	<p>Грунтуемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура поверхности, грунта и воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80 %. Допускается использование грунтовки по сухой поверхности при температуре до -20°C, перед этим грунтовку следует выдержать при положительной температуре не менее суток.</p>
Грунтование	<p>Сильновпитывающие неокрашенные поверхности (например, штукатурку и фиброцементные плиты) грунтуют 2-3 слоями грунтовки по методу «мокрый по мокрому». На слабопитывающие поверхности (например, старые мелящие органические покрытия) достаточно нанести 1 слой. После обработки грунтовкой на поверхности не должно оставаться глянцевой пленки.</p> <p>Всегда рекомендуется делать пробную выкраску для определения правильного метода нанесения и требуемого количества грунтовки.</p> <p>Покрывную окраску можно производить через сутки.</p>
Очистка инструментов	<p>Малярные инструменты очищают уайт-спиритом.</p>
ОХРАНА ТРУДА	<p>Содержит уайт-спирит и ксилол. Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. В случае отравления обратиться к врачу и показать данную тару или этикетку. Беречь от детей.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	<p>Не допускать попадания остатков грунта в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки из-под грунтовки можно выбрасывать на свалку.</p>