

ХОЛВИ известковая краска**HOLVI**
Код: 354 6510

Тип	Известковая краска на основе гашеной извести, колерованная на заводе-изготовителе.
Область применения	Предназначена для окраски известковой штукатурки внутри и вне помещений, а также поверхностей, окрашенных ранее известковыми красками. Применяется для окраски фасадов из известковой и цементно-известковой штукатурки, оштукатуренных внутренних стен, подвалов и помещений для скота.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	0,5-0,8 кг/м ² (готовое покрытие, т.е. нанесение 2-3 слоями). На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности.
Плотность	ок. 1,4 кг/л.
Разбавитель	Вода. Перед использованием в партию 25 кг или 12,5 кг известковой пасты вводят 25 л или 12,5 л чистой воды, т.е. в соотношении по весу 1:1. См. инструкцию по применению.
Способ нанесения	Наносится специальной круглой щеткой или кистью.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50%	До отлипа – 1-2 часа. Следующий слой можно наносить после схватывания предыдущего, но не ранее, чем через 2 часа.
Блеск	Совершенно матовый.
Базис	НАР.
Цвет	Светлые оттенки, отмеченные в каталоге "Тиккурила Фасад".
Атмосферостойкость	Хорошая.
Температурный интервал эксплуатации покрытия	Готовое покрытие выдерживает температуры в интервале от -60 ⁰ С до +50 ⁰ С.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	25 кг, 12,5 кг.

ХОЛВИ известковая краска**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть цельна и очищена от органической краски. С поверхностей, окрашенных ранее известковой краской, старые слои удаляют стальной щеткой (щетина должна быть из нержавеющей стали) или промывкой водой под высоким давлением, избегая повреждение прочной основы. Требуемые ремонтные заделки производят раствором, аналогичным по своему составу первоначальной штукатурке до уровня и шероховатости примыкающих участков фасада. Растворы с высоким содержанием цемента не применимы под известковую краску.</p> <p>Поверхности, не подлежащие окраске, например, оконное стекло, металл и природный камень, следует тщательно защитить во время окрасочных работ.</p>
Окраска	<p>Колерованную известковую краску разводят на стройплощадке водой в соотношении по весу 1:1. Соотношение не должно изменяться в течение работ во избежание различий в оттенке. Во время работ известковую краску следует перемешивать достаточно часто, чтобы тяжелые каменистые компоненты не осаждались.</p> <p>До приступления к окраске обрабатываемую поверхность тщательно увлажняют чистой водой. Подложка должна быть равномерно влажной, но, одновременно с этим, она должна сохранять свою впитывающую способность.</p> <p>Краску наносят специальной щеткой или кистью круговыми мазками. Окраску производят в 2-3 слоя, в зависимости от подложки. Поверхность каждый раз тщательно увлажняют водой до нанесения нового слоя, а также после нанесения последнего. После нанесения первого слоя краске дают просохнуть ок. 2 часов, после чего поверхность увлажняют чистой водой. Второй слой краски наносят по увлажненной поверхности. Возможный третий слой наносится соответственно.</p> <p>Во избежание различий в оттенке для окраски сплошной поверхности смешивают достаточное количество краски одной партии изготовления. Если придется применять краску разных партий, место стыка окрашивают смесью новой и старой партии (1:1). Работу рекомендуется организовать так, чтобы стыки были в наиболее незаметных местах. На цвет краски "Холви" влияют влажность и пористость подложки. Окончательное увлажнение делает цвет более темным.</p>
Условия при окраске	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и прочной. Температура воздуха, краски и подложки должна быть выше +5 °С. В теплую или ветренную погоду важно заботиться о достаточном увлажнении окрашиваемой поверхности. Окраску нельзя производить во время дождя, перед дождем или при прямом солнечном освещении. В случае окраски внутренних стен рекомендуется, чтобы температура помещения была ниже +20 °С.</p>
Уход за окрашенной поверхностью	<p>Если поверхности, окрашенные известковой краской "Холви", нуждаются в очистке, достаточно, как правило, осторожная промывка под давлением без применения моющих средств.</p>
Ремонтная окраска	<p>Поверхности, ранее окрашенные известковой краской "Холви", можно окрашивать в ремонтных целях краской "Холви", силикатной краской "Кивитекс" или фасадной краской "Кивисил". Проверить состояние конструкции и устранить дефекты до ремонтной окраски.</p>
Очистка инструментов	<p>Рабочие инструменты промыть чистой водой незамедлительно после применения.</p>
ОХРАНА ТРУДА	<p>Содержит гидроксид кальция. РАЗЪЕДАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО.</p> <p>Попавшие в глаза брызги незамедлительно смыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Использовать защитную одежду, перчатки и очки или маску.</p> <p>На краску имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	<p>Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.</p>