

Гидросол грунтовка - Hydrosolipohjuste


 Увеличить

Тип Водоразбавляемая, основанная на нанотехнологии акрилатно-гидросольная грунтовка.

Область применения Предназначен для грунтовки неокрашенных или окрашенных каменных поверхностей. Грунтовка "Гидросол" хорошо проникает в поры подложки, выравнивает ее впитывающую способность, укрепляет подложку, а также улучшает адгезию покрывной краски.

Объекты применения Применяется для обработки наружных и внутренних каменных поверхностей жилых, торговых, складских и др. помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Класс эмиссии строительного материала

M1

Расход 4 – 8 м²/л. На расход влияют шероховатость и пористость подложки, а также ранее произведенная окраска.

Тара 10 л

Растворитель Вода

Способ нанесения Наиболее рекомендуемый способ нанесения – распыление под низким давлением. Другие способы – кистью, валиком, щеткой.

Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 % От пыли – ок. 1 часа. Обработанную поверхность можно окрасить фасадной краской не раньше, чем через сутки после грунтования.

Сухой остаток Ок.10 %.

Плотность Ок. 1 кг/л.

Хранение Защищать от мороза.

Гигиеническое заключение  [Гигиеническое заключение](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке При грунтовании и высыхании поверхности температура воздуха, поверхности и грунтовки должна быть выше + 5°С и относительная влажность воздуха менее 80%. Не наносить материал на мокрую или невпитывающую поверхность.

Предварительная подготовка При грунтовании и высыхании поверхности температура воздуха, поверхности и грунтовки должна быть выше + 5°С и относительная влажность воздуха менее 80%. Не наносить материал на мокрую или невпитывающую поверхность.

Грунтование

Тщательно перемешать грунтовку перед применением.
Нанести грунтовку неразбавленной или, например, при окраске поверхностей из Сипорекса, рекомендуется разбавление в соотношении макс. 1:1.
Грунтовка нанесена в достаточном количестве, если она впиталась в поры бетона и на поверхности не осталось лакообразной пленки. Поверхность готова для последующей окраски через сутки.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством для кистей Пенсселипесу.

Охрана труда

Состав грунтовки не предполагает особых мер предосторожности. На грунтовку имеется паспорт техники безопасности.



[Паспорт техники безопасности](#)

Охрана окружающей среды и утилизация отходов

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА

VAK/ADR -

0066301/akk301007/mau090108

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.