

**ТАЙКА перламутровая краска****ТАЙКА**  
Код 858 6085,-6086

<b>Тип</b>	Водоразбавляемая, колеруемая акрилатная краска, которая придает перламутровый эффект с блеском благородного металла.
<b>Область применения</b>	<p>Для первичной и ремонтной окраски деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей, а также бетонных и гипсокартонных поверхностей внутри здания.</p> <p>Можно использовать также для окраски поверхностей, ранее окрашенных алкидной или каталитической краской или лаком.</p> <p>Применяется для декоративной окраски стен, мебели, декоративных украшений и предметов.</p> <p>Хорошее освещение подчеркивает эффектность поверхности.</p>

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	6-8 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 35%.
<b>Плотность</b>	Около 1,1 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится синтетической кистью, валиком, декоративным валиком, распылением под низким давлением. При распылении под низким давлением с боковым воздухом применять сопло 1,8 мм и разбавление водой ок. 40%.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	На отлип – ок. 60 мин. Следующий слой можно наносить через 6-8 часов.
<b>Блеск</b>	Полуглянцевый.
<b>Базис</b>	НМ (серебристый) и КМ (золотистый).
<b>Цвет</b>	Колеруется в 10 цветов согласно каталогу "Тайка".
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	0,1 л, 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л.
<b>Стойкость к мытью</b>	Выдерживает более 5000 проходов щеткой.
<b>Химстойкость</b>	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит. Пятна кофе, чая и пр. очищать пока они свежие.
<b>Термостойкость</b>	85 <sup>0</sup> С.

## ТАЙКА перламутровая краска

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха и окрашиваемой поверхности во время нанесения и высыхания лагури должна быть выше +10°C и относительная влажность воздуха менее 80%. Не очень высокая температура (например, +15°C) и сравнительно высокая влажность (50-70% RH) увеличивают время высыхания краски и облегчают работу с материалом.
<b>Предварительная подготовка</b>	<p><b>Неокрашенная поверхность:</b> Тщательно очистить поверхность от грязи и пыли для получения возможно наилучшей адгезии.</p> <p><b>Деревянные поверхности:</b> Блокировать сучки лаком "Оксалакка". Загрунтовать поверхности грунтовкой "Хелми" или "Отекс". Новые чистые поверхности, находящиеся в хорошем состоянии, можно окрасить напрямую перламутровой краской "Тайка".</p> <p><b>Металлические поверхности:</b> Загрунтовать противокоррозионной грунтовкой "Ростекс".</p> <p><b>Стены:</b> При необходимости выправить поверхность шпатлевкой серии "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Окрасить поверхность двумя слоями акрилатной краски Тиккурила, например, "Гармония".</p> <p><b>Ранее окрашенные поверхности:</b> Вымыть поверхность разбавленным раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть.</p> <p><b>Деревянные поверхности:</b> Удалить слабодержащуюся краску или лак скребком. Окрашенную твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить быстрой шпатлевкой "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить. Загрунтовать таким же образом, как неокрашенные поверхности. В случае, если поверхность окрашена нитроцеллюлозной краской или лаком, применять грунтовку "Отекс".</p> <p><b>Стены:</b> Окрашенную твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить. Загрунтовать таким же образом, как неокрашенные поверхности</p>
<b>Окраска</b>	<p>Перед применением краску тщательно перемешать.</p> <p><b>Мебель:</b> Наносить краску "Тайка" синтетической кистью, валиком или распылением в два слоя. На большие участки краску рекомендуется сначала наносить валиком и потом разглаживать кистью. При этом применять качественную синтетическую кисть, так как перламутровый эффект красиво подчеркивается оставляемым ее щетиной рисунком.</p> <p><b>Декоративная окраска стен:</b> Перламутровая краска дает самый выразительный эффект, когда ее наносят на ограниченные эффектные участки, причем применяемая для грунтования краска остается частично видной. Наносить краску "Тайка" валиком с коротким ворсом на маленькие участки за раз (1 м x 1 м), а затем, при желании, незамедлительно производить декоративную отделку при помощи декоративного валика, кисти или губки. Приемы декоративной окраски рекомендуется сначала оттренировать, например, на листе картона. Использовать липкую малярную ленту для маркировки окрашиваемого участка. Удалить ленту сразу после окраски. В случае, если границу отводят кистью, рекомендуется производить окраску небольшого участка линии и сразу после этого окрасить отграниченный район валиком. Это делается для того, чтобы отведенные пограничные участки не остались видными. Наносить краску "Тайка" двумя слоями, а при декоративной окраске большой поверхности одним слоем. Краска рекомендуется также для трафаретной окраски.</p>
<b>Ремонтная окраска</b>	См. пункт "ранее окрашенные поверхности". Окрашенную краской "Тайка" мебель можно перекрасить краской "Хелми", а стены – водоразбавляемыми интерьерными красками.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой. Для полной очистки инструментов рекомендуется применение моющего средства "Пенсселипесу".
<b>Уход</b>	Окрашенная поверхность достигает окончательной хим- и износостойкости через месяц, в течение которого следует избегать сильной очистки поверхности. Спустя месяц поверхность очищать нейтральным моющим раствором (pH 6-8) с помощью мягкой тряпки и затем промывать водой. После этого дать просохнуть. Особенно загрязненные участки можно очищать слабым щелочным раствором (pH 8-10) с помощью мягкой тряпки или губки.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Работу выполнить с осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом. На краску имеется паспорт техники безопасности.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.